

Body U951

Izolační tixotropní hmota s vysokým obsahem kaučuku a syntetické pryskyřice. Je určena jako účinná ochrana proti mechanickému poškození podvozku, prahů, lemů, případně i interiérových částí kufrů, podlah jako zvukotěsná izolace apod. Má velmi dobrou přilnavost, trvalou pružnost a lze ji přelakovat jak 1K tak i 2K systémy. Pro zvýšení přilnavosti, na problematických místech, doporučujeme použít jako mezivrstvu Body 340 plastofix. Nanášejte ji na antikorozně ošetřené povrchy.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Tlumicí hmota
Způsob aplikace	: Stříkáací pistole UBS nebo sprej
Vydatnost	: 3-4m ² /kartuš a cca 1-1,5m ² /sprej (v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy)
Doba schnutí	: Na dotek 10-20min./23°C, plně proschlé 20-30min./23°C
Odstíny	: Černý, šedý, bílý
Balení	: 1Lt, 400ml sprej
Skladovatelnost	: 24 měsíců při teplotě 5°C až 25°C v originál uzavřených obalech

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Před použitím dobře promíchejte (2-3min.) a občas opakujte během aplikace. Povrchy musí být suché, čisté, zbaveny prachu, mastnoty a odlupujících se částic rzi nebo staré barvy. Pro odmaštění použijte Body 770 (771) a povrch opatřete antikorozním nátěrem např. Body 989, 992.

Na takto připravený podklad naneste 1-3 vrstvy Body U951 stříkáací pistolí UBS a dle zvolené struktury vyšroubujte nebo zašroubujte trysku. Nanášejte 150-200μm tlakem 5-6barů ze vzdálenosti 15-25cm od ošetřovaného povrchu. Interval mezi vrstvami je 5-10min. a plného proschnutí je dosaženo po 2hod./23°C. Po plném proschnutí jej lze přelakovat všemi nátěrovými systémy. Dle zvoleného systému a pro zvýšení adheze doporučujeme jako mezivrstvu (U951 a vrchní barvu) použít Plastofix 340. V případě systému mokrý do mokrého Plastofix nepoužívejte. Nanesená struktura zůstává trvale elastická s dobrou chemickou odolností.

Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 25°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

