

Body 492 lak

Dvousložkový akrylátový lak HS vysoké kvality. Má výborný lesk, vynikající rozliv a rychlé schnutí. Je vhodný pro vytvoření hladké struktury na částečné i celoplošné opravy autolaků. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K color solutions báze ředidlové nebo vodouředitelné. Jeho teoretická vydatnost je 7-8m² při 50μm suchého filmu. Tuží se v poměru 3:1 s tužidlem H716, H717 nebo H718.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Akrylátový lak HS
Způsob aplikace	: Stříkáací pistolí (konvenční, HVLP)
Ředění	: 0-10% ředidlem 740 (741)
Tužidlo	: V poměru 3:1 (objemově) s tužidlem H716, H717 a H718
Doba schnutí	: Plně proschlý 16-20h/23°C, 20-30 min/60°C nebo IR 5-7min/60-70cm
Odstíny	: Transparent (lesk)
Skladovatelnost	: 24 měsíců při teplotě 5°C až 25°C v originál uzavřených obalech

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy na které budete lak nanášet musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil (770, 771). Lze aplikovat na báze jak ředidlové tak i vodouředitelné.

Připravte směs v poměru 3:1 (3díly laku a 1díl tužidla 716,717 nebo 718). Do směsi přidáte ředidlo 740 od 0-10% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 3-6hod./23°C.

Na bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 10min./23°C odvětrání naneste druhou plnou vrstvu laku. Takto nastříkaný povrch má tloušťku 50-70μm suchého filmu. Plně proschlý je po 16-20h/23°C, 20-30min./60°C nebo při 5-7min./IR (60-70cm).

Pro aplikaci použijte buď konvenční stříkáací pistole o velikosti trysky 1,3-1,5mm při tlaku 2-3bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,3-1,5mm při tlaku 2 bary.

Nenanášejte při teplotách nižších než 15°C. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!!

