

## C495 lak

Dvousložkový akrylátový express lak vysoké kvality. Má prodlouženou životnost lesku, vynikající rozliv a extra rychlé schnutí. Je vhodný pro vytvoření hladké struktury na částečné opravy automobilů. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K color solutions báze ředidlové nebo vodouředitelné. Jeho teoretická vydatnost je 7m<sup>2</sup> při 50μm suchého filmu. Tuží se v poměru 4:1 s tužidlem H753 nebo 727 Polar.

### INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Akrylátový express lak
Způsob aplikace	: Stříkácí pistolí (konvenční, HVLP)
Ředění	: 0-10% ředidlem 740 nebo 10-20% 715 Turbo
Tužidlo	: V poměru 4:1 (objemově) s tužidlem H753 nebo 727 Polar
Doba schnutí	: Plně proschlý 1h/23°C, 10min/60°C nebo IR 5-7min/60-70cm
Odstíny	: Transparent (lesk)
Skladovatelnost	: 24 měsíců při teplotě 5°C až 25°C v originál uzavřených obalech

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy na které budete lak nanášet musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil (770, 771). Lze aplikovat na báze jak ředidlové tak i vodouředitelné.

Připravte směs v poměru 4:1 (4díly laku a 1díl tužidla H753 nebo 727). Do směsi přidáte ředidlo 740 od 0-10% nebo 10-20% 715 Turbo AX (při 250ml směsi laku s tužidlem přidáte dvě víčka 715 Turbo AX) a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 1-4hod/23°C (dle použití tužidla a použití urychlovače se doba zpracovatelnosti zkracuje).

Na bázi nanese jednu plnou vrstvu laku. Po 5min./23°C odvětrání naneste druhou plnou vrstvu laku. Takto nastříkaný povrch má tloušťku 40-50μm suchého filmu. Plně proschlý je po 1h/23°C, 10min./60°C nebo při sušení IR 5-7min./60-70cm. Pro leštění je připraven po 90min./23°C

Pro aplikaci použijte buď konvenční stříkácí pistole o velikosti trysky 1,3-1,4mm při tlaku 2-3bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 2 bary.

**Nenanášejte při teplotách nižších než 15°C. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!!**

